



СОСТАВ:

Глина каолиновая, шамот каолиновый, песок.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

Жаростойкая, экологически чистая, высокопластичная сухая смесь. Легко наносится и выравнивается. Сохраняет свои свойства при нагреве до +1300°С.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Керамический, шамотный кирпич.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Основание должно быть очищенным от пыли и грязи, комков раствора, старой штукатурки, остатков масляной и эмульсионной краски. Кирпич перед кладкой смочить водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

цвет смеси - охристо-серый
жизнеспособность раствора - 1 час
температура применения от +5°С до +35°С
время полного высыхания - не менее 50 часов
толщина слоя - 10-12 мм
жаростойкость - +1300°С
фракция заполнителя - не более 2,5 мм

РАСХОД СМЕСИ:

Ориентировочно составляет 20 кг на 40 одинарных кирпичей.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА:

Порошок смешивать с чистой водой комнатной температуры до состояния густой сметаны. Приготовленный раствор выдержать в течение 1 часа, после чего добавить воды до необходимой консистенции и повторно перемешать.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

Работы производятся при температуре от +5° до +35°С. Рекомендуемая толщина слоя 10-12 мм. Наносить мастерком или "кельмой", расшивку швов по кирпичу проводить сразу же после окончания работ. Первый нагрев производить через 48 часов до температуры не выше +300°С, в последующее время температура и время не нормируются. Жизнеспособность готового раствора - 1 час, после чего необходимо дополнительно добавлять воду и смешивать.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Выпускается в мешках по 20 кг. Гарантийный срок хранения смеси в неповрежденной заводской упаковке в сухих помещениях при температуре от -40° до +40°С - 6 месяцев. Срок использования смеси не ограничен. Смесь сохраняет свои свойства после заморзания и размораживания, намокания и высушивания.

Продукция не подлежит обязательной сертификации. ТУ 5745-001-51125281-05 п.1.5

Продукция является безопасной для человека: санитарно-эпидемиологическое заключение от 22.04.2008 г. № 45.01.01.574.П.000213.04.08