

Жаростойкий клей поможет Вам при облицовке печей, каминов и прочих нагреваемых поверхностей.

СОСТАВ:

Пыль шамотная каолиновая, связующее жаростойкое, влагоудерживающий компонент, пластификатор.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

Клеевая смесь обладает высокой силой сцепления с поверхностью и пластичностью. При соблюдении рекомендуемой толщины слоя не стекает с поверхностей. Стойка к воздействию влаги и повышенных температур (до +200°С).

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Газобетон, керамический и шамотный кирпич.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Основание должно быть очищенным от пыли, грязи, извести, жиров, красок и т.д. Неровности рекомендуется выровнять растворной смесью. Перед началом работ основание необходимо увлажнить. Не рекомендуется использовать клей для укладки плитки на крашеные, пластиковые и деревянные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

цвет смеси охристо-серый
влажность сухой смеси не > 1%
жизнеспособность раствора 20 минут
температура применения от +5°C до +35°C
время коррекции плитки 10-15 минут
толщина слоя до 8 мм
жаростойкость +200°C
фракция заполнителя не > 2,5 мм

РАСХОД СМЕСИ:

При нанесении на поверхность слоем 8 мм расход смеси составляет не менее 3 кг/м².

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА:

Порошок смешивать с чистой водой комнатной температуры до получения однородной массы без образования комков нужной консистенции. Выдержать 5 минут. После повторного перемешивания смесь готова к применению и может быть использована в течение 20 минут.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

Готовый раствор равномерно наносится на поверхность слоем 8 мм. Плитку уложить и плотно вдавить в клеевую массу, удалить излишки раствора. Плитка должна быть уложена в течение 10-15 минут с момента нанесения смеси. При облицовке плиткой полов с подогревом рекомендуется сначала их прогреть, а затем отключить не менее, чем за 24 часа до начала работ. Затирку швов производить через 1-2 дня после укладки. Включать систему подогрева рекомендуется через 2 дня после затирки швов.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Выпускается в мешках по 25 кг. Гарантийный срок хранения смеси в неповрежденной заводской упаковке в сухих помещениях при температуре от -40 до +40 °С - 6 месяцев. По истечении указанного срока смесь сохраняет свои свойства и, безусловно, подлежит использованию при условии тестирования на небольшом участке. Использование смеси по истечении 12 месяцев со дня использования не рекомендуется.

Продукция не подлежит обязательной сертификации. ТУ 5745-001-51125281-05 р.1.5

Продукция является безопасной для человека: санитарно-эпидемиологическое заключение от 22.04.2008 г.

№ 45.01.01.574.П.000213.04.08