СОСТАВ:



Цемент белый, микрокальцит, связующее жаростойкое, химические добавки.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

Жаростойкая, водостойкая, экологически чистая, высокопластичная сухая смесь. Не стекает с вертикальных поверхностей. Обладает высокой силой сцепления с поверхностью. Сохраняет свои свойства при нагреве до +200°С. Не растрескивается при широкошовном заполнении.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Керамическая, бетонная, гипсовая плитка, натуральный камень.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Основание должно быть очищенным от пыли и грязи, комков раствора, старой штукатурки, остатков масляной и эмульсионной краски. Затирку швов производить не ранее, чем через 1 день после облицовки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

цвет смеси белый (базовый цвет, при желании можно легко изменить при помощи колера для водоэмульсионных красок)
жизнеспособность раствора 1 час
влажность сухой смеси 0,1 %
температура применения от +5 до +35°С
толщина слоя 10 мм
жаростойкость +200°С

фракция заполнителя не > 2,5 мм
прочность раствора (28 суток) не < 100 кгс/см^2

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА:

Порошок смешивать с чистой водой комнатной температуры до нужной консистенции. Выдержать 10-15 минут. После повторного перемешивания смесь готова к применению.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

Готовой растворной смесью наполнить строительный пистолет (туба с соплом) и заполнить швы, стараясь плотнее и глубже ввести раствор в шов. При работе с глазурованной плиткой заполнение швов можно производить с помощью шпателя. Излишки смеси немедленно удалить. Через 1 час после окончания работ плитку очистить от затирки влажной губкой. После полного высыхания швов поверхность окончательно отшлифовать хлопчатобумажной ветошью. Поверхности с заполненными швами в первые недели мыть водой без добавления моющих средств для исключения их влияния на цвет и затвердевание раствора. Действительный цвет затирки устанавливается по мере ее высыхания, не ранее чем через 2 дня после нанесения. Примечание: заполнение швов в покрытиях из керамической плитки "Терракот" производится при помощи строительного пистолета на глубину не менее половины толщины плитки. После того, как швы немного подсохнут, расшить их при помощи "расшивки". Жесткой капроновой щеткой удалить излишки раствора, пока он не затвердел.

РАСХОД СМЕСИ:

Расход сухой смеси при узкошовной затирке 0,5-1 кг/м^2, при широкошовной 2-3 кг/м^2.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Выпускается в мешках по 3 кг и 20 кг. Гарантийный срок хранения смеси в неповрежденной заводской упаковке в сухих помещениях при температуре от -40 до +40°С - 6 месяцев. Срок использования смеси не ограничен. Смесь сохраняет свои свойства после замерзания и размораживания, намокания и высушивания.

Продукция не подлежит обязательной сертификации. ТУ 5745-001-51125281-05 р.1.5

Продукция является безопасной для человека: санитарно-эпидемиологическое заключение от 22.04.2008 г.
№ 45.01.01.574.П.000213.04.08