

Применяется для заполнения швов между керамическими, мраморными и напольными плитками в помещениях с сухим и влажным режимами эксплуатации. Может использоваться не только для внутренних, но и для наружных работ. В отличие от аналогов, затирка "Терракот" может использоваться и для нестандартных широких швов (до 15 мм).

Свойства: высокая адгезия, пластичность, влагостойкость, повышенная эластичность (не стекает с вертикальных поверхностей).

Выпускается в трехслойных бумажных мешках весом 20кг и 3кг.

Срок хранения в сухом помещении в закрытой упаковке -
6 месяцев со дня изготовления.

Технические характеристики:

- вяжущий компонент - цемент
- цвет смеси - белый
- влажность сухой смеси - 0,1%
- максимальная фракция заполнителя - до 0,1мм
- расход воды для приготовления - 0,25л/1кг
- время «живучести» смеси - 1-1,5часа
- время коррекции плитки - 10-15минут
- прочность раствора в возрасте 28 суток - не менее 100кгс/см^2
- прочность сцепления с бетонным основанием - не менее 8кгс/см^2
- температура применения - от +5 до +25^{0}С