



Описание:

Рекомендуемые поверхности обработки Для поверхностной обработки строительных конструкций из керамического и силикатного кирпича, бетона, ячеистого бетона, штукатурки, шифера, дерева, природного камня и других строительных материалов минерального происхождения с целью защиты от проникновения воды.

Особенности:

не снижает паропроницаемости и не изменяет внешний вид обработанного материала;
проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину 1,0 – 10 мм;
антисептические свойства обеспечиваются на всю глубину пропитки;
срок службы покрытия не менее 10 лет.

Показатели:

препятствует появлению повторных высолов;
увеличивает атмосферостойкость кирпичных фасадов, столбов, заборов, цоколей,

Типром К

Автор: Administrator
02.03.2016 23:52 -

балконов, козырьков, парапетов, отливов, откосов, тротуарной плитки;
препятствует обледенению и загрязнению поверхности;
придает материалу высокую щелоче- и коррозионную стойкость.

Рекомендации по нанесению материала:

Для приготовления рабочей смеси необходимо перемешать концентрат эмульсии, затем развести водой в соотношении: 3 части воды на 1 часть «Типром К».

Наносить на сухую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев (с интервалом не более 10 минут) до полного насыщения поверхности при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C.

Водоотталкивающий эффект наступает в течение 24 часов.

Расход готового раствора:

150-300 мл/м² – в зависимости от пористости поверхности.

Технические характеристики:

Внешний вид Жидкость белого цвета

Плотность, г/см³ 0,9-1,10

Реакция среды (pH) 5,5-9,5

Снижение водопоглощения:

- бетона, раз, не менее 3

- кирпича, раз, не менее 20

Упаковка:

Полиэтиленовые канистры 1 и 5 л.

Хранение:

Гарантийный срок хранения 6 месяцев при температуре от +5 до +30°C в ненарушенной заводской упаковке.

Меры безопасности:

Неабсорбирующие поверхности (стекло, пластик, металл) и растения защищать от попадания.

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки.

Типром К

Автор: Administrator
02.03.2016 23:52 -

При попадании в глаза или на кожу промыть водой.